



Wood Lover



STEIGERHOUT RUW HOUT

GEKLEURDE PATINE OLIE VOOR RUW HOUT

PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een patine olie geschikt voor steigerhout meubilair (ruw hout). Maar ook voor exotisch hout of naaldhout en hittebehandeld hout. Het gebruik is overal mogelijk op voorwaarde dat het hout nog niet geverfd is en de olie diep kan indringen.

Binnen / buiten.

Tuinmeubelen, tuinschermen, terrassen, houten gevels, werkbladen, badkamermeubilair...

- Versterkte uv-bescherming.
- Beschermt tegen weersinvloeden (zon, regen).
- Voedt het hout tot in de kern.
- Bewaart de natuurlijke uitstraling van het hout.
- Watergedragen houtvezadiger.
- Gebruiksklaar. Gemakkelijk verwerkbaar.
- Geschikt voor onbehandeld nieuw of bestaand houtwerk.
- Niet filmvormend : schilfert niet af, verpoedert niet.
- Dringt zeer diep in het houtoppervlak.

VOORBEREIDING VAN DE OPPERVLAKTE

Het hout moet schoon en droog zijn (3 dagen droog weer).

Niet op warm hout en in de zon werken.

- **Nieuw hout:** rechtstreeks aanbrengen op een zuiver, schoon en droog oppervlak.
- **Oud, vuil of grijs hout:** reinigen met WOOD CLEANER*.
- **Gebeitst, gevernist of geverfd hout:** afbijten of afschuren en reinigen met WOOD CLEANER*.
- **Geolied hout:** systeem WOOD RENOVATOR* en dan WOOD CLEANER*.

Het afschuren, afbranden, etc... van verf kan gevaarlijke stoffen of dampen veroorzaken. Werk steeds in goed geventileerde ruimtes. Draag gepaste beschermingskledij indien nodig.

GEBRUIKSAANWIJZING

AANBRENGEN

- Een laag WOODLOVER STEIGERHOUT aanbrengen in de richting van de houtnerf.
- Na 4 uur een tweede laag aanbrengen voor een dekkend effect te bekomen.
- Met een penseel het eventuele overtollige product wegstrijken voor het product droog is. Anders kunnen glanzende vlekken ontstaan. Om het hout te beschermen moet het product zich in het hout bevinden en niet op het oppervlak.
- Als het product met een pistool wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook uit te strijken. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal.
- Het hout schuren alvorens te verven zal vermijden dat het product zich op oneffenheden verzamelt.
- Om de laatste oneffenheden te verwijderen volstaat een lichte schuurbeurt na het drogen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.

VERPAKKING

0,75 L – 2,5 L.

DROOGTIJD

Per 20 °C in 4 uur.
Overschilderbaar na 4 uur.

RENDEMENT

± 12 m²/L. Rendement per m² hangt af van het type, de staat en de zuigkracht van het hout.

REINIGING GEREEDSCHAP

Water en zeep.

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

VEILIGHEID	Bevat: 3-jood-2-propynyl butyl carbamaat en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
KENMERKEN	<p>Classificatie: Familie 4a/7b2 volgens de norm NFT36-005.</p> <p>Uitzicht in de pot: : Vloeistof.</p> <p>Bindmiddel: Acryl/Alkyd.</p> <p>Densiteit bij 20°C : 1.140 ± 0.05.</p> <p>Drogestof gehalte : 46 ± 2.</p> <p>Viscositeit : Semi-vloeibaar</p> <p>Vlampunt : NC.</p> <p>VOS : Maximum EU waarde voor dit product (cat. A/e) : 130 g/l (2010).</p> <p>Dit product bevat max 129 g/l COV.</p>
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2016.

* Zelfde fabrikant.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84