



Wood Lover



WOODFILLER

BOIS PÉTRISSABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Enduit de rebouchage mat et résistant aux intempéries pour trous et fissures dans les boiseries.
- Peut reboucher les trous et fissures aussi bien dans le bois dur que dans le bois tendre.
- Résistant aux intempéries et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
- Pratiquement non-rétractable ce qui ne nécessite qu'un seul traitement.
- Peut être travaillé comme le bois après séchage (ponçable et scié).
- Parfaitement recouvrable.
- Permet un traitement rapide ultérieur du bois.
- Mat.
- En phase aqueuse.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Couteau à enduire. Bien pétrir le produit avant et pendant l'usage.

APPLIQUER PAR UNE TEMPÉRATURE

Entre 10 °C et 40 °C et une humidité relative de 80 %.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

TEMPS DE SÉCHAGE

À 20 °C et 50 % H.R. :

- hors poussière : après 2 h.
- recouvrable : après 8 h.

RENDEMENT

Dépend de la profondeur des trous à reboucher.

CONDITIONNEMENTS

65 ml.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.

PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé et par une température au-dessus de 0°C.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être propre, sec et absorbant.

Bois neuf :

Les bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés à l'essence légère (danger d'inflammabilité). Dépoussiérer les trous et fissures.

Bois traité à la cire : éliminer par raclage jusqu'au bois nu. Éliminer les peintures mal adhérentes. Poncer complètement le tout.

SYSTÈME

Boucher les fissures et les trous de façon légèrement bombé suite au léger retrait. Reboucher les grands trous par étape (laisser durcir chaque fois). Poncer après séchage. Traiter comme le bois.

CARACTÉRISTIQUES

Liants : dispersion styrène acrylique.
 Pigments : craie, talc, pigments couleurs.
 Diluant : eau.
 Extrait sec en poids : 85 % ± 2,0 %.
 Extrait sec en volume : 72 % ± 2,0 %.
 Densité : 1.8.

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
 Boucle Odon Godart 8
 B-1348 Louvain-la-Neuve
 België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
 rue Charles de Gaulle 2bis
 ZAI La Marnière - BP 75
 91072 Bondoufle Cedex
 France
 T. +33 (0) 1 60 86 48 70
 F. +33 (0) 1 60 86 84 84