

Expert Hout Primer Binnen



Productomschrijving

Witte dekkende watergedragen acrylaat grondverf voor hout en aanverwanten.

Toepassing

Toepasbaar op hout en aanverwanten (MDF, ...).
Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm. Snel overschilderbaar. Ademend.
Zorgt voor een optimale hechting van de eindlaag en garandeert een perfect eindresultaat.

Kleur

Wit

Verpakkingen

0,25l, 0,75l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, lakrol met korte synthetische vezels (10 mm).
Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

Rendement

11 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 3 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Voor hout en aanverwanten (MDF,...)

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout opschuren met schuurpapier korrel P180 - 220 en ontstoffen.

Grondlaag Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P180-P220) en ontstoffen.

Opmerking voor hout met kleurstoffen (afzelia, merbau): 2 lagen Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen in plaats van één.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau), isoleren met 2 lagen Levis Expert Hout Primer Binnen.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Zeker Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Breng 2 lagen Levis Expert Hout Lak Binnen Gloss, Satin of Mat aan.

Licht opschuren tussen deze 2 lagen (korrel P 240).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info