

# Sigma Colour Tester

Omschrijving	Muurverftester op basis van kunstharstdispersie. Geschikt voor binnentoepassing.
Gebruiksdoel	Muurverftester die u helpt uw kleur te kiezen. Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies en bestaande goed hechtende (muurverf)lagen en structuurpleisters.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosmiddelvrij, bevat minder dan 1 g/l VOC</li> <li>• Verwerkbaar met rol of borstel</li> <li>• Alleen geschikt als kleurtester</li> </ul>
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijwel alle kleuren</li> <li>• Mat</li> </ul>
Systemen	<p>Vorbereiding: zie rubriek "Ondergrondconditie"</p> <p><b>Testvlak op kale ondergrond</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.</li> <li>• Fixeren met Sigmafix Universal.</li> <li>• Twee lagen Sigma Colour Tester aanbrengen (tussendroogtijd 4 uur).</li> </ul> <p><b>Testvlak op geschilderde ondergrond</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen.</li> <li>• Twee lagen Sigma Colour Tester aanbrengen (tussendroogtijd 4 uur). Bij toepassing van een lichte kleur op een lichte ondergrond kan worden volstaan met één laag.</li> </ul> <p><b>Testvlak beoordelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beoordeel de kleur na minimaal 4 uur drogen.</li> </ul>
Ondergrondcondities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerkingscondities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.
Instructies voor gebruik	<p>Voor gebruik de verf goed oproeren</p> <p><u>Borstel- /rolapplicatie</u></p> <p>Aanbevolen verfrol : op gladde ondergronden ProGold Verfrol Anti-spat. op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Profloor of anti-spat.</p> <p>Aanbevolen borstel : ProGold verfborstel serie 7700 Exclusive</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Direct na gebruik met water</p>

# Sigma Colour Tester

## Veiligheids- maatregelen

Zie het productveiligheids-informatieblad van Sigma Colour Tester

## Aanvullende gegevens

De Colour Tester is uitsluitend bedoeld om een indicatie van de kleur te verkrijgen. Gemaakt in de muurverf van keuze kan de kleur licht afwijken omdat het Sigma muurverfassortiment uit diverse glansgraden en kwaliteiten bestaat.

De mate van reinigbaarheid en gevoeligheid voor opglanzen van de tester zijn niet vergelijkbaar met de gekozen muurverf.

## EMG

10100DN3598