

# Wood Lover



## WOOD COLORS

### BOENWASEFFECT VERNIS

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

WOOD COLORS accentueert de natuurlijke schoonheid door een meerwaarde te geven aan de houtstructuur. WOOD COLORS is ademend en is gemakkelijk in toepassing. WOOD COLORS is aanbevolen voor deuren, meubels, tafels en vloeren in zacht hout. WOOD COLORS vergeelt niet. WOOD COLORS is uniek dankzij zijn duurzaam boenwaseffect. WOOD COLORS is aanbevolen voor deuren, meubels, tafels en vloeren in zacht hout.

- Duurzaam boemwas effect.
- Droogt snel.
- Reukloos.
- Acrylaat – vergeelt niet.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### TOEPASSING

Acrylborstel of rol. Het product voor gebruik goed omroeren.

##### VERDUNNING

gebruiksklaar, niet verdunnen.

##### DROOGTIJD

Bij 20°C en 65 % R.V.:  
• stofdroog: 1 u.  
• overschilderbaar: 4 u.

##### RENDEMENT

± 12 m<sup>2</sup>/L op geschaafd hout.

##### VERPAKKING

0,75 L – 0,25 L.

##### REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water, onmiddellijk na gebruik.

##### BEWAREN

Droog en vorstvrij bewaren in een gesloten verpakking.

#### VOORZORGSMATREGELEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, roken en drinken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen). Bij inslikken het braken niet opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**Nieuw hout:** Ondergrond ontvetten met synthetische verdunner of white spirit, licht schuren en stofvrij maken.  
**Reeds behandeld hout:** Ondergrond ontvetten met ammoniakwater, ontglanzen, licht schuren en stofvrij maken. Spoelen en laten drogen. Kale of beschadigde delen schuren tot op het kale hout (deze delen behandelen als nieuw hout).

#### SYSTEEM

**Nieuw hout en reeds behandeld hout:** 3 lagen WOOD COLORS.  
Raadgeving voor op eik: Het is aan te raden om eerst een grondlaag op basis van solvent aan te brengen; bvb. 1 x WOODLOVER IMPREGNANT SEMI-MAT.

#### KENMERKEN

Bindmiddel: acrylaat in dispersie.  
Oplosmiddel: water.  
Glans: 20 – 40 (Gardner Glossmeter 60°).  
Viscositeit: 60 – 80 Krebs Stormer bij 85°.  
Aanbrengingstemperatuur: min 10 °C.  
VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.

#### DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84