



Wood Lover



ANTISLIP BEITS

TERRAS & TRAPPEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

ANTISLIP BEITS is geschikt voor bescherming van geïmpregneerde hard en zacht houten terrassen, zoals bangkirai, teak, ...

ANTISLIP BEITS is ook toepasbaar op buitentrappen.

ANTISLIP BEITS bevat microkorrels anti-slip.

ANTISLIP BEITS is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.

ANTISLIP BEITS gaat het vergrijzen van het hout tegen door UV-beschermingsmiddel.

ANTISLIP BEITS is een transparante, anti-slip beits voor bescherming van geïmpregneerde hard en zacht houten terrassen.

- Anti-slip.
- Sterk impregnerend.
- UV bescherming.
- Duurzame bescherming.

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSINGSMATERIAAL

- Rol of brede borstel.
- Het product voor en tijdens gebruik goed omroeren.

VERDUNNING

Kan eventueel verdund worden met (5%).

DROOGTIJD

- Bij 20 °C en 65 % R.V.:
- droog: na 7 u.
 - overschilderbaar: na 18 u.
 - volledig doorgehard: na 5 dagen.

RENDEMENT

± 13 m²/L.

VERPAKKING

2,5 L en 5 L.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met white spirit.

BEWAREN

Droog bewaren in een gesloten verpakking.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en veevoerders. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet zuiver, droog en absorberend zijn. De uiteindelijk bekomen kleur is afhankelijk van de houtsoort waarop het wordt aangebracht.

Nieuw hout:
Stofvrij maken. Olie of waslagen volledig verwijderen. Indien het hout reeds geïmpregneerd is afwerken met maximaal 2 gekleurde lagen ANTISLIP BEITS. Indien niet geïmpregneerd, dient er eerst een laag WOOD PRIMER aangebracht te worden voor afwerking.

Reeds behandeld hout:
Licht schuren. Oude houtbehandelingslagen verwijderen en op die plaatsen behandelen als nieuw hout. Verweerd hout voorbehandelen met BANGKIRAI CLEANER. Indien nodig, hout ontgrijzen met TEAK ONTGRIJZER. Stofvrij maken. Afwerken met 2 lagen ANTISLIP BEITS.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

KENMERKEN

Bindmiddel: alkyd.
Pigmenten: UV-absorberend.
Oplosmiddel: white spirit.
Vlampunt: 62 °C.
Vaste stofgehalte in gewicht: 35 % ± 2.
Dichtheid: 0,91 ± 0,03.
Glans: zijdeglanzend.
Aanbrengingtemperatuur: min. 10 °C, max. 35 °C.
VOS: EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 385 g/l VOS.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84