



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh ramen & deuren



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op [waterbasis](#), die toepasbaar is **zonder primer**. Speciaal voor ramen en deuren in hout, PVC of aluminium. Ook geschikt voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Uitzonderlijk krasvast en afwasbaar.

Toepassing

Speciaal voor ramen en deuren in hout, PVC of aluminium. Ook geschikt voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Uitzonderlijk krasvast en afwasbaar. Mooie gladde afwerking. Toepasbaar zonder primer. Enkel op kaal hout buiten, eerst een laag Levis Expert Hout Primer Buiten aanbrengen.

Aspect

Zijdeglans

Kleuren

4 kant en klare kleuren (waaronder 3 RAL kleuren – RAL 9010, 7016 en 7039). Ook beschikbaar in andere kleuren op mengmachine.

Verpakkingen

Kant en klare kleuren: 0.75l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 2 basissen: Base White en Base Clear.

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 11 m²/l/laag of 0,75 L = ± 8 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, PVC of aluminium. Ook toepasbaar op reeds geschilderde, geverniste of gebeitste ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Ontvet en/of reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis of beits. Schuur grondig en ontstof.

- Het nog onbehandelde te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf-, vernis- of beitslagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Steeds het te schilderen oppervlak opschuren of matteren met schuurpapier korrel P180-240 en grondig ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

Breng 2 lagen Levis Simply Refresh Ramen & Deuren aan met een minimale droogtijd van 6 uur tussen beide lagen. Licht schuren tussen de lagen

Extra advies voor na het schilderen

Minstens 24 uur wachten na het aanbrengen van de tweede laag alvorens raam of deur te sluiten.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info