




Wood Lover



WOODFILLER

KNEEDBAAR HOUT VOOR BINNEN EN BUITEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

WOOD FILLER kan gaten en kieren dichten in zowel hard- als zacht hout.
 WOOD FILLER is perfect overschilderbaar.
 WOOD FILLER is bestand tegen weersinvloeden en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
 WOOD FILLER laat een snelle verdere behandeling van het hout toe.
 WOOD FILLER is praktisch krimpvrij waardoor meestal slechts 1 behandeling noodzakelijk is.
 WOOD FILLER kan na drogen behandeld worden als hout (schuurbaar en zaagbaar).
 WOOD FILLER is een mat, weerbestendig vulmiddel voor gaten en kieren in hout.

- Mat.
- Watergedragen.
- Schuurbaar.
- Zaagbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSING

Plamuurmes. Het product voor en tijdens gebruik goed kneden.
 Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 80 %.

VERDUNNING

Gebruiksklaar, niet verdunnen.

DROOGTIJD

Bij 20 °C en 50 % R.V.:

- stofdroog: na 2 u.
- overschilderbaar: na 8 u.

RENDEMENT

Afhankelijk van de diepte van de op te vullen gaten.

VERPAKKING

65 ml.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Water.

ADVIES VOOR HET OPSLAAN

Droog en vorstvrij opslaan. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende, originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet zuiver, droog en absorberend zijn.

Nieuw hout:
 Vet hout of hout dat anti-oxyderingsstoffen bevat moet eerst ontvet worden met wasbenzine (opgepast, ontvlambaar). De gaten en kieren stofvrij maken.

Reeds behandeld hout:
 Geboend hout: de was afschrapen tot op het blote hout. Slecht hechtende verfilmen verwijderen. Alles volledig mat schuren.

SYSTEEM

Gaten en kieren lichtjes bolstoppen in verband met geringe krimp. Grote gaten in stappen opvullen maar telkens eerst hard laten worden. Na droging schuren. Behandelen zoals hout.

KENMERKEN

Bindmiddel: styreen-acrylaat dispersie.
 Pigmenten: krijt, talk, kleurpigmenten.
 Oplosmiddel: water.
 Vaste stofgehalte in gewicht: 85 % ± 2,0 %.
 Vaste stofgehalte in volume: 72 % ± 2,0 %.
 Dichtheid: 1.8.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
 www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
 Boucle Odon Godart 8
 B-1348 Louvain-la-Neuve
 België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

Durieu SA
 rue Charles de Gaulle 2bis
 ZAI La Marnière - BP 75
 91072 Bondoufle Cedex
 France
 T. +33 (0) 1 60 86 48 70
 F. +33 (0) 1 60 86 84 84