



## TRIMETAL SOFT

Peinture murale acrylique veloutée pour la décoration intérieure

**TRIMETAL SOFT** est une peinture murale veloutée en phase aqueuse à base de résine acrylique en dispersion, pour l'intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- est applicable sur des murs, parois, et plafonds, de la brique, du papier à tapisser, du béton et mortier hydraulique, du bois\* et ses dérivés\*. (\* sous réserve de l'utilisation d'une couche de fond adaptée)
- est facile à appliquer et ne possède aucune odeur désagréable à l'application ce qui permet de rapidement remettre les locaux en service.
- est lavable après durcissement complet.
- permet des découpes faciles, des travaux rapides sans éclaboussures à la brosse ou au rouleau. Le pistolet conventionnel ou airless peut aussi s'utiliser sans problème
- donne un bel aspect velouté (=légèrement satiné).
- est une **qualité SF\*** ( c'est-à-dire aucune atteinte à la qualité d'air intérieur)  
(\*des matières premières de nos fournisseurs peuvent contenir des traces)
- **IAQ** ou émission dans l'air intérieur : **classe A+**
- Insaponifiable
- Perméable à la vapeur d'eau



### SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

**TRIMETAL SOFT** est applicable à l'intérieur sur toute surface murale propre, cohérente et sèche.

#### Préparation du support

##### Fonds neufs:

- supports légèrement farinant ou non cohérent: appliquer une couche de **TRIMETAL PRIMER** ou **MAGNAPRIM FIX** ou **MAGNAPRIM** ou **DIALPRIM** légèrement diluée(max. 5% d'eau)
- présence de taches diluables à l'eau: appliquer une couche de **MAGNAPRIM ISOL** ou **DIALPRIM** non dilué.
- Fonds très absorbants (p.e.: plaques de carton-plâtre): appliquer une couche de **TRIMETAL PRIMER** ou de **MAGNAPRIM FIX** ou de **MAGNAPRIM** ou de **DIALPRIM**.

##### Fonds peints en bon état :

- Dépolir et laver à l'aide de **POLYFILLA PRO S600** ou à l'aide de l'eau ammoniacale.

##### Fonds peints en mauvais état :

- Gratter et brosser les anciennes couches non adhérentes, enduire où nécessaire avec des produits **POLYFILLA PRO** et traiter localement comme un fond neuf.

#### Finition

- Terminer par 1 ou 2 couches de **TRIMETAL SOFT** jusqu'à recouvrement complet.

## MODE D'EMPLOI

### Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec (hors-poussières) 1 heure
- Sec 1 heure
- Recouvrable 6 heures

### Conditions d'application

- Température du support Au minimum 10°C
- Température ambiante Au minimum 10°C
- Humidité relative Au maximum 80%

### Application et dilution

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi.
- Pistolage airless Diluer avec max. 3% d'eau ; Pression sur peinture : 120 - 150 bar  
Ouverture : 0,018 – 0,021 inch
- Pistolage conventionnelle Diluer jusqu'à 10% d'eau maximum ; Pression sur peinture : 2 – 5 bar  
Ouverture : 1,8 – 2,2 mm

### Nettoyage du matériel

Avec de l'eau, aussitôt après usage.

## COMPOSITION

- Liant Acrylique en dispersion
- Pigments Dioxyde de titane et charges minérales
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 58 ± 2%  
En volume: 40 ± 2%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit(cat A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Velouté (4-6 GU à 60° et 10-14 GU à 85° suivant ISO 2813)
- Teintes Blanc + Bases AW et AC  
Toutes les teintes du nuancier TCI et de la plupart des nuanciers internationaux
- Emballages 1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L
- Mise à la teinte A l'aide de **la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX**
- Epaisseur sèche conseillée par couche 40 µm
- Densité à 20°C 1,43 ± 0,05
- Rendement théorique 10 m<sup>2</sup>/l par couche selon la rugosité et la porosité du support
- Din EN 13300
  - résistance à l'abrasion humide : classe 2
  - opacité : classe 2
  - brillant spéculaire : velouté
  - granulométrie : fine ≤ 100µ
- Emission dans l'air intérieur A+(sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions))

## STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.