

Parquet Vernis Deco Satin Kleurloos

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende parketverniss op waterbasis. Lichte zijdeglans. 2-in-1 systeem: grondlaag en afwerking in één.
Ook beschikbaar in kleur: kant-en-klare kleuren én mengmachine.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten vloeren en in het bijzonder parket en trappen.
Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat mits een goede voorbereiding.

Eigenschappen

Geurarm. Sneldrogend.
Milieuvriendelijk.
Slijt- en krasvast, bestand tegen vlekken en afwasbaar.
Geeft een mooi eindresultaat en vergeelt niet.

Aspect

Lichte zijdeglans.
Behoudt het natuurlijk uitzicht van het hout.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

0.75l, 2.5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van een eerste verdunde laag Parquet Vernis Deco Satin Kleurloos (verdunnen met ongeveer 10% water).
Lichtjes schuren en stofvrij maken.
Aanbrengen van twee à drie onverdunde lagen Parquet Vernis Deco Satin Kleurloos.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen grondig schuren.

Aanbrengen van twee lagen Parket Vernis Deco Satin Kleurloos.

Op een oude synthetische vernis dient grondig geschuurd te worden, zo niet dan wordt er bij voorkeur opnieuw geschilderd met een synthetisch vernis.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).

Verwerking met borstel en rol (Chinex borstel of modacryl rol).

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 uur.

Overschilderbaar: 4 uur.

Beloopbaar: 24 uur (licht verkeer); normale belasting: 2 dagen.

Dichtheid

1,03 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Houdbaarheid

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

