

MAISON EXTÉRIEUR

Xyladecor Bardages



1. DÉFINITION

Produit de protection du bois, légèrement filmogène, teinté, à base de résines alkydes. Spécialement développé pour la protection de bardages en bois. Bonne pénétration. La structure et le dessin du bois restent visibles. Le film de lasure est protégé contre la moisissure et la verdure.

Domaine d'application

Spécialement développé pour la protection de bardages en bois et en particulier des bardages en cèdre. Protège contre les intempéries : ralentit le grisaillement du bois, protège contre l'eau de pluie. Très souple, respirant et sans risques d'écaillage.

Teintes

Cérusé, Grisaillé, Incolore, Cèdre et Naturel.

Emballages

2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Le bois doit être suffisamment sec au moment du traitement (max. 16%). Dégraisser et dépoussiérer.

Appliquer 3 couches de Xyladecor Bardages.

Bois lasuré

Poncer, dépoussiérer et dégraisser.

Appliquer 2 couches de Xyladecor Bardages.

Bois lasuré en mauvais état, bois verni ou peint

Éliminer toutes les anciennes couches jusqu'au bois nu.

Traiter comme un bois neuf.

3. MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger le contenu de l'emballage.
Appliquer à l'aide d'une brosse munie de soies longues.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage A

20°C et 60% H.R.: Hors

poussière: 4 à 6 h.

Recouvrable: minimum 18 h.

Densité

Ca. 0,91 kg/l.

Aspect

Mat.

L'aspect devient légèrement satiné après l'application de 3 couches et en fonction de la porosité du bois.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter la présence d'un feu ouvert ou de toute source d'étincelle.

La présente notice, datée août 2013, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel