



SILVATANE CLASSIC BRILLANT

Hoogglans alkyd-urethaan vernis

SILVATANE CLASSIC BRILLANT is een 1-component alkyd-urethaanvernis met hoge slijt- en krasvastheid.



EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

- Verkrijgbaar in twee kwaliteiten: “brillant”, een uitstekende bescherming voor binnen en buiten en “satin”, vooral aanbevolen voor binnen om zijn mooi, decoratief aspect.
- Gemakkelijk toepasbaar op houten vloeren, parket, trappen, deuren, ramen, lambrisering, valse plafonds en meubelen.
- Dankzij zijn samenstelling, een vernis met hoge hardheid en biedt een voortreffelijke weerstand tegen schokken, krassen, slijtage, alcohol en olie.
- IAQ of emissie binnenluchtklimaat: A+

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

Voorbehandeling van de ondergrond

Houtwerk algemeen

- De te behandelen oppervlakken moeten droog, ontvet en vrij van was zijn. Zorgvuldig stofvrij maken.
- Oude met was behandeld parket: afschrapen tot op het kale hout en nawassen met perchloorethyleen of wasbenzine.
- Nieuw tropisch hout: ontvetten met perchloorethyleen.
- Oude vernis in goede staat: ontglanzen door licht nat schuren.
- Oude vernis in slechte staat: helemaal afbijten met afbijtmiddel en zorgvuldig nawassen met perchloorethyleen of wasbenzine en goed laten drogen.

Binnen houtwerk

- 1 laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT**.
- 2e en 3e laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT** of **SILVATANE CLASSIC SATIN** in functie van de gewenste glansgraad.

Parketvloeren

- 1e laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT**.
- 2e en 3e laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT**.
- Indien een satijn afwerking gewenst is, de laatste laag brillant/hoogglans vervangen door **SILVATANE CLASSIC SATIN**.
- Zorg dat de laatste borstelstrepen steeds in de nerfrichting gaan en vermijd plaatselijke dikke overlappingsen. Nat schuren tussen de lagen is absoluut noodzakelijk indien de tussentijd van 24 uur overschreden is.

OPMERKINGEN

- Goed omroeren voor en tijdens gebruik.
- **SILVATANE CLASSIC SATIN** enkel voor binnen

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 5 uur
- Overschilderbaar 10 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur 3°C boven het dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Gebruiksklaar

Reiniging materiaal

White spirit of synthetische verdunner

SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) Alkydurethaanhars
- Pigment(en) Geen
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen
- Droge stofgehalte In gewicht: 48 ± 3% In volume: 41 ± 3%
- VOS-EU grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 490 g/l VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Hoogglans (90 ±5 GU@20° volgens ISO 2813)
- Kleur Kleurloos
- Bijkleuren -
- Verpakkingen 0,5L – 1L – 2,5L
- Densiteit bij 20°C 0,90 ± 0,05
- Theoretisch rendement 15 m²/l per laag voor een droge laagdikte van 26-28 µm
- IAQ of emissie binnenluchtklimaat A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie))

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Minstens 24 maanden bij vermelde condities.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.