

## 1 Beschrijving

Copacryl Plafond is een watergedragen, zeer matte acrylaatverf die uitermate geschikt is voor het schilderen van plafonds. Copacryl Plafond is zeer dekkend en aanzetvrij.

## 2 Toepassingsgebieden

Zeer goed dekkende plafondverf.

## 3 Eigenschappen

- Extra mat
- Zeer dekkend
- Spatvrij
- Reukarm
- Aanzetvrij
- Gepigmenteerd
- Zeer goede vloei
- Voor professioneel gebruik

## 4 Bindmiddel

Mengsel van hoogwaardige acrylaatpolymeren.

## 5 Pigmenten

Titaandioxide en hoogwaardige functionele extenders.

## 6 Kleuren

Wit. Kan aangekleurd worden met universele kleurpasta's.

## 7 Vorbereiding van de ondergrond

### 7.1 Algemeen

- De ondergronden moeten steeds in goede staat zijn; zonder doorbloedingen, loszittende delen of vocht. Loszittende delen moeten steeds verwijderd worden.
- Oorzaak van schade (vb. insijpelend of opstijgend water) wegnemen en grondig herstellen volgens de raadgevingen van de fabrikant.
- Steeds eerst ontvetten, dan schuren en ontstoffen.
- Ondergrond voorbehandelen:
  - Nieuwe of krijtende ondergronden eerst fixeren met Copafix of voorschilderen met Copaprim, eventueel verdund met max. 10% water.
  - Op sterk zuigende ondergronden eerst Copaprim aanbrengen, verdund met max. 10% water.
  - Vette ondergronden eerst afwassen met universele ontvetter of verdunde ammoniak, schuren, ontstoffen en een dunne laag Copaprim aanbrengen.

## 7.2 Minerale pleisterlagen

- Pas na 2-4 weken mogen nieuwe pleisterlagen behandeld of geschilderd worden.
- Herstellingen steeds voldoende laten drogen (1-2 dagen of meer afhankelijk van de omstandigheden).
- Op normaal zuigende ondergronden eerst Copaprim (verdund met max. 10% water) aanbrengen. Laten drogen (8 uur of meer afhankelijk van de omstandigheden).

## 7.3 Spuitpleisters

- Voorbehandelen met Copaprim (verdund met max. 10% water). Voldoende laten drogen (8-12 uur of meer afhankelijk van de omstandigheden).
- De op de gipspleister aanwezige reactie huid lichtjes schuren, ontstoffen en de verdunde Copaprim aanbrengen.

## 7.4 Beton

- Nieuw beton steeds volledig laten uitreageren (ongeveer 4 weken).
- Bestaande constructies eerst reinigen, bij voorkeur met hogedruk, ontlossen...
- Herstellingen (o.a. herstelde voegen) voldoende lang laten drogen.
- Een laag Copaprim (verdund met max. 10% water) aanbrengen.

## 7.5 Baksteen

Schildersbaksteen bevat soms ontkistingsmiddelen die een slechte hechting veroorzaken. Deze constructies best eerst na minimaal 1 jaar verven.

- Herstellingen (o.a. herstelde voegen) voldoende lang laten drogen.
- Reinigen en ontstoffen. Laten drogen.
- Een laag Copaprim (verdund met max. 10% water) aanbrengen.

## 7.6 Oude verflagen

De oude verflaag moet goed hechten: de niet-hechtende verflagen verwijderen en het oppervlak bijwerken indien nodig.

### 7.6.1 Solventgedragen verf

- Steeds eerst goed ontvetten, schuren en ontstoffen.
- Om de hechting te verbeteren een laag Copaprim aanbrengen.

### 7.6.2 Watergedragen verf

- Afwassen met een oplossing van universele ontvetter of verdunde ammoniak. Laten drogen.
- Een laag Copaprim (verdund met max. 10% water) aanbrengen.

## 8 Verwerking

Voor gebruik steeds goed mengen.

- Borstel of rol : max. 3% water toevoegen
- Airless : nozzle: 0.017" en druk: 165 bar

Om aanzetten te vermijden best in nat werken.

We raden dan ook aan om het plafond in één keer af te werken.

## 9 Afwerking

Afwerken met 1 à 2 lagen Copacryl Plafond (afhankelijk van de ondergrond) volstaat meestal om een mooi dekkend eindresultaat te bekomen.

## 10 Overschilderbaarheid

Zeer goed overschilderbaar met alle goede dispersieverven.

## 11 Minimum gebruikstemperatuur

De oppervlaktetemperatuur van de te schilderen voorwerpen moet minstens 5°C zijn.  
De omgevingstemperatuur is dan ongeveer 10°C .

## 12 Droogtijden (20°C – 60% RV)

- Stofdroog: 1-2 uur
- Overschilderbaar: 4-6 uur afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden

## 13 Verdunning en reiniging

Water.

## 14 Rendement (indicatief)

7-9 m<sup>2</sup>/L afhankelijk van de ondergrond.

## 15 Fysische eigenschappen

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Densiteit (kg/L)                | 1,51-1,55                   |
| • Vaste stof - gewicht (%)        | 55-65                       |
| • Vaste stof - volume (%)         | 25-30                       |
| • Glansgraad 85°                  | 2,5-3,5                     |
| • Glansgraad 60°                  | 2-2,5                       |
| • Viscositeit – Brookfield (mPas) | 20.000-25.000               |
| • Viscositeit – C&P (Pas)         | 0,23- 0,30                  |
| • Vlampunt                        | niet van toepassing (water) |

## 16 EU-grenswaarden voor dit product (VOS)

- cat A/a: 30g/L (2010)
- Dit product bevat minder dan 30g/L VOS-producten.

## 17 Houdbaarheid

Minstens 1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 5°C en 30°C.

## 18 Verpakking

5L – 10L

## 19 Veiligheidsopmerking (zie ook de veiligheidsfiche)

- P102 : Buiten bereik van kinderen houden.
- P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P302+P352 : Bij contact met de huid met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 : Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
- EUH 208: Het product bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 20 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

