



Décapant rapide.

### Champs d'application

- Décapage de peintures et laques de type mono-composant, tant en phase aqueuse qu'en phase solvant
- Décapage de divers systèmes de peintures 2-K PU
- Élimination des résidus de colle
- Convient particulièrement aux petites surfaces (pour surfaces plus importantes, employer le décapant Vista Lakwèg)
- Gommage de graffiti sur briques et bétons nus

### Propriétés

- Extérieur
- Action rapide
- Biodégradable
- Sans chlorure de méthylène
- Sans N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)
- Non corrosif
- pH neutre
- N'attaque ni la pierre naturelle ni le verre
- N'altère pas la couleur des supports bois
- S'applique aisément à la verticale, de par sa composition thixotrope

### Descriptif

Liant à base de : Mélange gélifié de solvants

Conditionnement : 1 litre et 2,5 litres

Rendement : Env. 3-5 m<sup>2</sup> au litre, selon support

Point d'éclair : -18 °C (méthode Abel-Pensky)

Densité : Env. 0,99 g/cm<sup>3</sup>

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

### Application

Au pinceau, au rouleau ou à la spatula.

**Attention:** ne pas appliquer au pistolet.

Voir la demo sur [www.vistapaint.nl](http://www.vistapaint.nl).

Nettoyage de l'*outillage* : Sitôt après utilisation, à l'eau additionnée de Nettoyant Total Vista Lakwèg.

### Température

Sous les + 5 °C (température de l'air et de l'objet), le produit est bien moins performant.

### Séchage

Laisser imprégner 5-10 minutes.

### Support

Le support doit être sec, dépoussiéré, exempt d'huile et de graisse.

Tout substrat à base de ciment (béton, crépis, *maçonneries, plafonnages, plaques d'Éternit*), tout substrat en bois et tout substrat en acier couvert d'un revêtement mono-composant Appliquer Vista Lakwèg F1 Turbo en couche normale et laisser agir 5 à 10 minutes. Éliminer ensuite la peinture au grattoir ou à la spatule. Répéter éventuellement l'opération. Lessiver enfin la surface au Nettoyant Total Vista Lakwèg et rincer à l'eau claire.

Si les surfaces sont lisses, le nettoyage avec un mélange d'eau chaude et de Nettoyant Total Vista Lakwèg peut suffire.

Si les surfaces sont poreuses, appliquer le Nettoyant Total non dilué Vista Lakwèg, laisser reposer 15-20 minutes, puis laver à l'eau claire. Les supports bois doivent être traités dans le sens de la fibre du bois.

### Supports en matière synthétique

Procéder avec grande prudence.

Appliquer une couche de Vista Lakwèg F1 Turbo d'une épaisseur normale et laisser reposer 5-10 min. Aussitôt que la peinture commence à ramollir ou à se dissoudre, éliminer les anciennes couches à la spatule ou au couteau.

Nettoyer la surface au Nettoyant Total Vista Lakwèg et ensuite à l'eau claire.

**Attention :** Vista Lakwèg F1 Turbo attaque le plastique après un certain laps de temps. Nous conseillons donc de contrôler plusieurs fois au cours de l'opération !!!

### Élimination des graffiti

Appliquer Vista Lakwèg F1 Turbo en couche d'épaisseur normale.

Laisser reposer 5 à 10 min.

Éliminer les couches dissoutes au nettoyeur vapeur ou à haute pression.

Laver d'abord au Nettoyant Total Vista Lakwèg et ensuite à l'eau claire.

Malgré le fait que Vista Lakwèg F1 Turbo n'attaque ni le béton ni la pierre, la surface traitée en sortira propre et comme neuve. Par conséquent, selon l'âge et le degré d'encrassement de l'objet, les zones nouvellement traitées peuvent contraster avec les autres.

### Particularités

Vista Lakwèg F1 Turbo ne dissout pas les revêtements minéraux ni les peintures à base d'huile de lin estérifiée contenant du blanc de plomb (céruse) comme pigment.

À propos des panneaux de fibres : leur encollage peut se ramollir et les fibres peuvent gonfler.

Le placage n'est pas à l'abri du risque de délamination.

Compte tenu de sa biodégradabilité, l'eau de rinçage du nettoyage des outils peut être versée à l'égoût, toutefois après avoir retiré les résidus de peinture.

L'on peut consulter l'expert environnemental à ce sujet. Après séchage, les résidus de peinture doivent être évacués – selon leur nature – en tant que déchets ordinaires ou déchets chimiques. UBA nr. 2491001 en 2491002.

### Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
9-11-2022.