

PARKETVERNIS NATUURLIJK EFFECT

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Een beschermende, watergedragen vernis die de natuurlijke schoonheid van uw parket behoudt. De Parketvernisk Natuurlijk Effect vormt een onzichtbare beschermlaag. De behandelde houten ondergrond behoudt een mooi natuurlijk en extreem mat aspect.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten vloeren, parket en trappen. Kan ook op meubels gezet worden. Geschikt voor de meest voorkomende houtsoorten. Ook geschikt voor geveerd hout in goede staat.



Eigenschappen

- ✓ Extreme bescherming tegen vuil en vlekken
- ✓ Kras- en slijtvast
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Extreem Mat (7-8 GU bij 85°)
- ✓ PU versterkt
- ✓ 1 component vernis (geen mengverhoudingen – geen verharder nodig)
- ✓ Geurarm, sneldrogend
- ✓ Zeer gemakkelijk aan te brengen met borstel en rol



Aspect

Natuurlijk mat (extreem mat). Behoudt het natuurlijke matte aspect en de natuurlijke schoonheid van het hout.

Kleur

Kleurloos

Verpakkingen

1 L en 2.5 L

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product voor houtreparatie uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld of nieuw hout

Ondergrond ontvetten met synthetische thinner, lichtjes schuren en grondig ontstoffen.
Bij voorkeur voor het aanbrengen van de Parketverniss Natuurlijk Effect nogmaals ontvetten met synthetische thinner. Aanbrengen van een eerste, met 10% water verdunde laag, Parketverniss Natuurlijk Effect. Lichtjes schuren en stofvrij maken.
Aanbrengen van 2 à 3 onverdunde lagen Parketverniss Natuurlijk Effect.
Indien de droogtijd tussen de lagen de 24 uur overschrijdt dient er grondig gematteerd te worden.
Anders volstaat licht schuren.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen ontvetten, grondig schuren en ontstoffen. Bij voorkeur voor het aanbrengen van de Parketverniss Natuurlijk Effect nogmaals ontvetten met synthetische thinner.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen onverdunde Parketverniss Natuurlijk Effect volgens de staat van de ondergrond.
Licht schuren en ontstoffen tussen de lagen.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten. Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Product altijd goed omroeren voor en tijdens gebruik.
Aanbrengen met een borstel of rol (Chinex borstel en modacryl rol). Gebruiksklaar product.

Reiniging gereedschap

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 4 uur. Indien de droogtijd tussen de lagen de 24 uur overschrijdt dient er grondig gematteerd te worden. Beloopbaar na 24 uur.

Dichtheid

± 1,05 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID**Veiligheid**

Alle veiligheidsinformatie is te raadplegen op de veiligheidsfiche.

Houdbaarheid

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van juli 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

