



Reinigen en neutraliseren van Vista Lakwèg en/of Vista Lakweg F1 Turbo.

Toepassing

- Voor het neutraliseren van de Vista Lakwèg afbijt of Vista Lakwèg F1 Turbo
- Voor het poriëndiep reinigen van de met Vista Lakwèg of Vista Lakwèg F1 Turbo behandelde oppervlakken
- Ook voor het extra reinigen na behandeling met NCoat Graffiti-reiniger
- Voor het verwijderen van de laatste verfresten
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Bij bijzondere houtsoorten, eerst op toepassing testen
- Niet voor spaanplaat geschikt
- Geschikt voor het verwijderen van de laatste verfresten op metaal, non-ferro, kunststof en minerale ondergronden
- Ook als reiniger/ontvetter van vet, olie en andere industriële verontreinigingen.
- Tevens geschikt als reinigingsmiddel in de voedingsmiddelen industrie

Eigenschappen

- Voor binnen en buiten
- Houten ondergronden behouden hun originele kleur
- Oorspronkelijke houtstructuur blijft behouden
- Verwijdert verfresten uit de poriën
- Neutraliseert de werking van Vista Lakwèg, F1 Turbo en NCoat Graffiti -reiniger
- Biologische afbreekbaar
- Fosfaatvrij
- Vrij van kentekenen

Product

Samenstelling: Anionische, Kationische en Nietionische tenside en zeep

Verpakking: 1 ltr

Mengverhouding: 1 : 1 tot 1 : 10 Gemiddelde aanbeveling 1 : 5 (afhankelijk van de te reinigen ondergrond)



Dichtheid: Ca. 1,02 g/cm³ / 20 °C

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

pH: 9-11 (afhankelijk van de verdunningsgraad)

Applicatie

Aanbrengen met kwast, Reynst spons, borstel of spuitapparaat.

Activeren en verwijderen met een plamuurmes, harde borstel, schuurspons of hoge druk (stoom/warmwater) reiniger.

Grondig naspoelen met overvloedig veel schoon water, ondersteund door borstel, (schuur) spons. Heet water verhoogt de reinigingskracht.

Altijd als laatste met schoon water naspoelen.

Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water.

Temperatuur

Bij temperaturen boven +0 °C omgeving- en objecttemperatuur kan het product verwerkt worden.

Ondergrond

Kan op de meeste ondergronden worden toegepast. De Vista Lakwèg Totaalreiniger na een inwerktijd van 15- 30 minuten met schoon water afwassen en het oppervlak laten drogen.

Bij gladde oppervlakken zoals metaal, non-ferro en kunststof kan men volstaan met een mengsel van Vista Lakwèg Totaalreiniger en warm water.

Bij poreuze oppervlakken zoals hout en mineraal (steen/beton/pleisterwerk, e.d.) dient men de Vista Lakwèg Totaalreiniger 1 : 1 verdund aan te brengen. 15- 30 minuten te laten inwerken.

Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoon, warm water.

Bij houten ondergronden met de houtnerf richting mee borstelen.

Bijzondere aanwijzingen

Bij toepassing op vezelplaat kan zwelling van de verlijmde nerf optreden.

Bij fineer kan, in combinatie met Vista Lakwèg en Vista Lakwèg F1 Turbo, tot delamineren van het fineer leiden.

Raadzaam om eerst een proef te plaatsen om te zien of de ondergrond niet wordt aangetast en om de juiste mengverhouding te achterhalen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.