

# Cetol Opaque

**LASURE OPAQUE SATINÉ À HAUTE DURABILITÉ, RÉGULATRICE D'HUMIDITÉ, À BASE D'UNE RÉSINE ALKYDE, POUR MENUISERIES EXTÉRIEURES.**

## Généralités

Principales propriétés

- Très résistante aux rayons UV, garant d'une élasticité permanente.
- Résistante aux intempéries.
- Accentue la structure du bois et la nervure.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Anti-salissant.
- Application et entretien aisés.

Application

Travaux d'entretien sur des anciennes couches transparentes intactes et bien adhérentes (après ponçage soigneux).

## Données d'application

Conditions atmosphériques

8-35°C, au minimum 3°C au-dessus du point de rosée.

HR: max. 80%.

Le séchage est moins rapide en dessous de 10°C.

Mise en œuvre

Brosse, rouleau.

Diluant

Prêt à l'emploi. Bien agiter avant l'emploi.

Nettoyage du matériel

Au White spirit, immédiatement après utilisation.

Rendement pratique

Env. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.

Rendement théorique

14 - 16 m<sup>2</sup>/l

Épaisseur sèche par couche

sec 53,3 à 64 µm par couche = mouillé 83,3 à 100 µm par couche (suivant le rendement pratique)

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières après 2. Sec après 4 heures et recouvrable après env. 16 heures.

## Propriétés

Densité

1,22 ± 0.05 kg/dm<sup>3</sup>.

Extrait sec

76% en poids = 64% en volume.

Degré de brillant

Satiné élevé. (35 ± 5 GU@60°)

Étalement

Bon, ce qui permet d'obtenir une épaisseur de couche maximale et constante.

Résistance aux intempéries

Excellente (env. 4 ans, appliqué dans un système de 3 couches).

La durabilité est en grande partie déterminée par l'essence de bois, la qualité de la construction, le vitrage, la peinture intérieure, le mode d'application du produit, l'emplacement de l'objet, etc.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/e) : 400 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

## Conditionnement

Emballage

1 - 2,5 litres.

Teintes

Un grand nombre de teintes du nuancier "5051 Color Concept".



---

## Systemes

### **Qualité du bois**

Les chambranles, les fenêtres et les portes extérieures en bois doivent répondre aux prescriptions STS52-1973 de l'I.N.L.

### **Anciennes couches transparentes (intactes et bien adhérentes)**

Le Cetol Opaque est applicable sur d'anciens produits de protection transparents et encore intacts.

Selon l'état de l'ouvrage, la boiserie est bien nettoyée et poncée soigneusement. Il est impératif de bien poncer avant d'appliquer la première couche de Cetol Opaque.

Les défauts éventuels sont réparés et la totalité de l'ouvrage est recouverte de deux ou trois couches (en fonction de la teinte/différences de teintes) de Cetol Opaque.

Poncer légèrement entre les couches!

Pour obtenir un bon résultat, il est nécessaire d'appliquer ces deux couches successives aussi rapidement que possible.

## Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.